



somapil[®]
madeiras do mundo desde 1990

NOME CIENTÍFICO

Liriodendron tulipifera L.

NOMES MAIS COMUNS

American tulipwood, Yellow poplar, Tulip poplar e Canary whitewood

ORIGEM

Este dos Estados Unidos e Canadá

FAMÍLIA

Salicaceae

BORNE

Branco creme

CERNE

COR: Castanho claro amarelado ou esverdeado azeitona

VEIO/FIO: -

GRÃO: Direito

TEXTURA: Média a Fina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso em verde (Kg/m³): 609

Peso a 12% (Kg/m³): 449

Retração linear tangencial (T%): -

Retração linear radial (R%): -

Retração volumétrica para 1% de humidade (V%): 6

Contração de rutura à compressão axial (C12) (N/mm²): -

Contração de rutura à tração axial (C12) (N/m²): -

Contração de rutura à flexão estática (F12) (N/m²): -

Módulo de elasticidade em flexão (E12) (N/m²): 10,894


OBSERVAÇÕES

FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO: Prancha

DURABILIDADE: Fraca resistência à degradação

CONSERVAÇÃO: -

Poplar



TRANSFORMAÇÃO

ACABAMENTO: Excelente

APARAFUSAMENTO: Bom

COLAGEM: Boa

ENCURVAMENTO: Medio com vapor

MAQUINAÇÃO: Fácil

PREGAGEM: -

SECAGEM: Rápida

SERRAGEM: -

FOLHA: Interessante em corte plano ou desenrolada

APLICAÇÕES

Mobiliário interior, portas, construção leve, painéis decorativos, etc.