

# SKYLTY® PLY BOULEAU



## CARACTÉRISTIQUES

Contreplaqué Bouleau

Face : choix S

Contreface : choix BB

Épaisseur des placages, face/contreface  $\geq 0,10$  mm (finie)

Densité :  $700 \text{ kg/m}^3$  (+/- 10%)

Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Émission COV : A

## APPLICATIONS

Menuiserie, agencement, ameublement, construction

Classe d'emploi 3, milieu humide

Usage structurel : oui

## LES PLUS PRODUITS

Panneau rigide et stable

Chants esthétiques

## GARANTIES



CERTIFICATION  
SUR DEMANDE



Marquage CE  
(EN 13986 +A1):  
CE 2+



Depuis 1959  
SINBPILA

FORMATS	ÉPAISSEURS	NBRE DE PLIS	ORIENTATION DES PLIS	COLISAGE S/BB (PIÈCES/COLIS)
1,50 x 3,00 m 2,50 x 1,25 m	4 mm	3	-/-	/
	6 mm	3	-/-	90
	9 mm	7	-/-/-/-	65
	12 mm	9	-/-/-/-/-	40
	15 mm	11	-/-/-/-/-/-	35
	18 mm	13	-/-/-/-/-/-/-	30
	21 mm	15	-/-/-/-/-/-/-/-	25
	24 mm	17	-/-/-/-/-/-/-/-/-	20
	27 mm	19	-/-/-/-/-/-/-/-/-/-	20
	30 mm	21	-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-	15
	35 mm	25	-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-	/
	40 mm	29	-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-	10