



SOMAPIL
madeiras do mundo

Ficha tecnica SpDeck

Technical Data Sheet

	Norma / Standard	Valor / Value
Composição / Composition		
Madeira / Wood	-	40%- 60%
Polimero / Polymer	-	40%- 60%
Outros / Other	-	10%
Densidade / Density	ISO 1183-1:2004	1125 Kg/m ³
Vicat	ISO 306:2004	85,2°C
HDT	ISO 75:2004	74°C
Coef. Expansão Termica / Coef. Thermal Expansion	ISO 11359-2	2.79x10 ⁻⁵ mm/mm°C
Resistencia ao fogo / Fire Class	Euroclass	A2
Abosrção de água / Water absorption	ISO 1087-1	0,1% w/w
Imersão em água quente / Boiling Test	ISO 16979	1,42% w/w
Envelhecimento / Aging	Xenon	DE<5

Estes ensaios foram realizados em laboratórios especializados.

Os valores apresentados servem como referência para a generalidades dos produtos.

Consulte-nos em caso de alguma duvida.